

SOLEPOX PISCINE

DEFINITION

C'est un revêtement époxydique à 2 composants spécialement utilisé pour piscine.

UTILISATION

SOLEPOX PISCINE est destiné pour la protection des réservoirs d'eau en béton, acier et particulièrement pour piscine.

SOLEPOX PISCINE est recommandé pour tous réservoirs d'eau douce ou saline moyennant.

Pour la mise en eau on doit attendre la polymérisation totale de l'ensemble des couches soit un séchage de 7 jours environ.

APPLICATION

<u>Béton et ciments neufs :</u>	Une couche SOLEPOX PRIMER Deux couches AVEROPOX INTER-HV Une couche SOLEPOX PISCINE non dilué
<u>Béton et ciments anciens :</u>	Une couche SOLEPOX PISCINE Deux à trois couches de SOLEPOX PISCINE non dilué
<u>Acier :</u>	Une couche SOLEPOX PRIMER Une à deux couches AVEROPOX INTER-HV Une couche de SOLEPOX PISCINE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Selon nuancier Ral ou autres.
- Aspect : Brillant
- Nombre de composants : 2
- Densité : $1,25 \text{ g/cm}^3 \pm 0,1$
- Extrait Sec en Poids : $61\% \pm 2\%$
- Rapport de mélange en poids : 76/24
- Diluant : Diluant epoxy entre 5 et 10 %.
- Séchage à 25° : Heure.
- Recouvrable : Heures.
- Rendement Théorique : 4 à 6 m^2/Kg pour 50 μm Sec (Selon la nature du support).
- Rendement Pratique : en fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application ainsi de la qualification du personnel.

SOLEPOX PISCINE SECTEUR : SOL

PROPRIETES PARTICULIERES

- Résistance à l'eau douce : Excellente.
- Résistance à l'eau de mer : Excellente.

CLASSIFICATION

- Famille I, classe 6b.

PREPARATION DE SURFACE

Pour la mise en œuvre on doit préparer la surface avant application du revêtement époxydique.

Ciment et bétons neufs : élimination de la laitance puis dépoussiérage.

Ciment et bétons usagés : effectuer un ponçage, éliminer les dépôts de calcaire pour créer une rugosité à la surface, puis dépoussiérer.

Acier : décapage par projection d'abrasif puis dépoussiérer soigneusement.

CONDITIONNEMENT

Emballage
KIT 18 KG

COMPOSANT A
13,7 KG

COMPOSANT B
4,3 KG

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

SECURITE ET HYGIENE

- ❖ Produit inflammable
- ❖ Travailler dans un endroit aéré.
- ❖ La poussière et/ou fumé engendrée par le ponçage et décapage de la peinture est dangereux pour la santé.
- ❖ Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
- ❖ Ne pas laisser à la portée des enfants.
- ❖ En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau puis consulter un médecin